

ПОВЪРХНОСТИТЕ

Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи и гладки, без прах, мазнини или ронливи материали.

Floorguard Hybrid PU се нанася директно върху циментовата повърхност, без грунд. Ронливи или силно абсорбиращи повърхности се грундират с Durovit или Acrylan Unco Eco.

ПОЛАГАНЕ

Преди употреба продуктът трябва да се разбърква добре.

Нанася се на един или на няколко слоя с четка, с валик или с пистолет airless. Първият слой се нанася след разреждане 15-20% с вода. Следващ слой се нанася след разреждане 5-10% с вода. Продуктът да не се полага при температури по-ниски от 5°C, по-високи от 35°C и/или при относителна влажност по-висока от 70%, или при опасност от дъжд или замръзване през следващите 48 часа.

Нанесеният слой е сух при допир до 30-60 минути. Следващ слой се нанася след 6-8 часа. Дадените времена варират в зависимост от атмосферните условия (относителна влажност и температура). Повърхности боядисани с Floorguard Hybrid PU се мият с вода и мек препарат, най-малко след изтичане на 3-4 седмици от тяхното боядисване.



Време за
повърхностно
изсъхване 30-60 *



Процент на
разреждане с вода 15-
20%



Разход 12 – 14 m²/L



Нанасяне с валик



Нанасяне с пистолет



Нанасяне с четка