



ВОДО-  
УСТОЙЧИВ



ЛЕСЕН ЗА  
НАНАСЯНЕ



**weberdry PUR coat**

Полиуретаново финашно покритие

## ОПИСАНИЕ

**weberdry PUR coat** е еднокомпонентно, цветно, алифатно, полиуретаново финашно покритие, предназначено за защита на открити полиуретанови хидроизолационни покрития.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

### Използва се за:

- защита на открити полиуретанови хидроизолационни покрития

Втвърдяването му се осъществява чрез уникална химична реакция, която се активира от влагата на околната среда.

Покритието позволява върху него да си извършва пешеходен трафик.

## ИЗИСКВАНЕ КЪМ ОСНОВАТА

### Основите трябва да са:

- чисти
- сухи
- гладки
- здрави

Не добавяйте други продукти и смеси към продукта.

## ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОЛАГАНЕ

Да се работи при температури на въздуха и основата от +5 °C до +35 °C.

Пазете положеното покритие от силни слънчеви лъчи, прекомерно бързо изсъхване, силен вятър, замръзване и мокрене в продължение на 24 часа.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

Преди нанасяне **weberdry PUR coat** трябва да се разбърка добре и да се нанесе с четка, ваяк или безвъздушно пръскане върху грундирана повърхност.

Нанесете покритието трябва в 1 или 2 слоя.

Трябва да се изчаква минимум 3 часа между слоевете (не трябва да надвишава 6 часа).

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Продукт	
Класификация	Алефатен полиуретан
Работна температура	- 30 °C до + 90 °C
Адхезия	> 2 N/mm <sup>2</sup>
Цвят	Бял или сив
Удължение до скъсване	> % 280
Удължение до скъсване след стареене	> % 300
Сила на опън	> 3,5 N/mm <sup>2</sup>
Лек пешеходен трафик	След 12 часа
Пълно съхнене	След 7 дни

## РАЗХОДНА НОРМА

Около 150 – 250 gr/m<sup>2</sup> за 1 или 2 слоя.

## ОПАКОВКА, СЪХРАНЕНИЕ И ГОДНОСТ

Метална кофа 5 или 20 kg. Годност 9 месеца, считано от датата на производство (виж отстрани на чувала), в оригиналната опаковка, в закрити и сухи складови помещения. Опаковката трябва да се държи плътно затворена, когато не се използва. Трябва да се предпазва от замръзване.

Сен-Гобен България ЕООД

гр. Костинброд 2230 • Индустриална зона •

ул. „Император Константин Велики“ 13

тел: + 359 2 400 37 00 • факс: + 359 2 400 37 05 •

e-mail: [office@weber.bg](mailto:office@weber.bg) • [www.bg.weber](http://www.bg.weber)

